

Betopaint





Matiniai fasado dažai

- ✓ *Visiškai matinis paviršius*
- ✓ *Atsparus atmosferos veiksniams*
- ✓ *Praleidžia drėgmę iš pagrindo*
- ✓ *Atstumia vandenį*
- ✓ *Apsauga nuo grybo ir dumblių*
- ✓ *Gerai ir lengvai dengia paviršius*



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės	Betopaint yra matiniai, drėgmę atstumiantys, vandens pagrindo dažai. Skirti pastatų fasado sienų ir pamatų visų tipų mineraliniams paviršiams dažyti. Dažų danga yra atvira difuzijai ir iš pagrindo leidžia pasišalinti drėgmei ir druskoms. Dažai labai gerai dengia paviršius, tai leidžia juos dengti plonu sluoksniu. Sudėtyje yra biocidų, kurie sustabdo dumblių ir grybelių susidarymą ant paviršiaus. Naudojant kartu su silikatinio gruntu „Betoprime“, užtikrinama ilgalaikė naujo paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio.
Pritaikymas	Naujiems ir anksčiau dažytiems dispersiniais dažais cementinio tinko, kalkinio tinko, plytų mūro, betono paviršiams, pluoštinio cemento plokštės. Taip pat tinka sienoms ir luboms vidaus patalpose, kurios yra veikiamos drėgmės, pavyzdžiui, rūsiuose.
Rišiklis	Stiroakrilas
Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)	3 , visiškai matiniai.
Išėiga (vienam sluoksniui)	6-8 m ² /l – lygiam paviršiui; 4-6 m ² /l – struktūriniam paviršiui.
Spalva	Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.
Darbo įrankiai	Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,018 - 0,023 arba 0,460 - 0,580 mm.
Džiūvimo laikas	Po 1 -2val. – nelimpa liečiant, po 2-4 val. – galima perdažyti, po 24-32 val. – pilnas džiūvimas (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir žema temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.
Įrankių valymas ir skiediklis	Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį, švariu vandeniu.
Sandėliavimas Laikymo trukmė	Saugokite nuo užšalimo! Sandariai uždarytoje pakuotėje –2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.
Kapiliarų absorbcija ir vandens pralaidumas	$W < 0,12 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$ pagal EN ISO 1062 dalis 3, žemas W_3
Vandens garų pralaidumas	230g (m ² · d), 1 klasė, remiantis pagal EN ISO 7783
Vertė Sp	0,09 m
Sukibimo stiprumas	> 1,0 N/mm ² , remiantis pagal EN ISO 1542
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį / svorį	42 / 63 %
Tankis	1,59 kg/l.
Pakuotės	0,9L; 2,7L; 9L.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius: Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, ant jo negali būti riebalų, kerpių ir atšokusių dalelių. Naujus betono paviršius galima dažyti tik po pirmo šildymo sezono, t.y. po to, kai išgaruoja drėgmės perteklius ir betonas tampa pralaidus šilumai. Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima tik jiems pilnai sukietėjus (po 1-2 mėn). Plytų mūro siūlės turi būti pilnai užtaisytos (be plyšių), mūras sausas ir be druskų. Nuvalykite dulkes, purvą, druskas, atplaišas ir kitus nešvarumus stipria vandens srove ar plieniniu šepėčiu. Dumblų ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite tam skirtu valikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Norėdami pagerinti adheziją, nuvalykite nuo betono cemento kljus, o prieš gruntavimą ant betono paviršiaus susidariusį blizgantį sluoksnį pašalinkite smėliasraute ar plieniniu šepėčiu.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuo paviršiaus pašalinkite atsilupusius, suskilusius dažus, smėliasraute, plieniniu šepėčiu ar aukšto slėgio vandens plovimu. Visi paviršiaus defektai turi būti pataisyti laikantis statybinių medžiagų specifikacijų. Paviršiaus nelygumus užglaistykite tinkamu cemento mišiniu arba kalkių ir cemento skiediniu. Nešvarius paviršius nuplaukite tam skirtais valikliais, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Dumblų ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite tam skirtu valikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnis 40–80 % (rekomenduojama 60– 65 %). Negalima dirbti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Esant žemai temperatūrai ir/arba dideliu oro drėgnumui, žymiai pailgėja džiūvimo laikas. Negalima dengti grunto ar dažų ant saulės įkaitinto paviršiaus. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs. Apsaugoti dažų dangą nuo per greito džiūvimo, lietaus, šalčio, iki pilno dangos džiūvimo laikotarpiui.

GRUNTAVIMAS.

Naujai dažomus paviršius gruntuoti silikatiniumi Betoprime gruntu. Senus paviršius dažytais mineraliniais dažais (pvz. silikatiniais) reikia gruntuoti Betoprime gruntu.

DAŽYMAS.

Dažai „Betopaint“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Anksčiau dažytą paviršių po paruošimo ir gruntavimo, dažykite 1–2 dažų „Betopaint“ sluoksniais.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį tam skirtu valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite. Tamsių ir intensyvių spalvų paviršius mechaniškai paveikus gali atsirasti spalvos pakitimų, bet tai neturi jokios įtakos dangos kokybei.

DARBO SAUGA .

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] 2-metil-2Hizotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinių produktų: C(M)IT/MIT (3:1) Sudėtyje yra biocidai, siekiant apsaugoti dažų plėvelės: IPBC. OIT diuronas (ISO) Gali sukelti alergine reakcija.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius gruntinius vandenius ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <40 g/l (A/c subkategorija, 40 g/l).

TRANSPORTAVIMAS. Saugokite nuo užšalimo!

Daugiau informacijos saugos duomenų lape.