

Endurance

PLOVIMUI YPATINGAI ATSPARŪS MATINIAI SIENŲ IR LUBŲ DAŽAI

Itin lengvai dengiantys, visiškai matiniai vidaus sienų ir lubų dažai. Sukuria ypatingai tvirtą, valymui atsparą paviršių. Dažai pasižymi greitu džiūvimu, puikiu dengiamumu ir minimaliu taškymusi.



TECHNINĖS SAVYBĖS

Rišamoji medžiaga	Stireno akrilas
Blizgumas (Gardner,60°/85°)	2/3.1, visiškai matiniai
Dengiamumas	1 klasė (EN13300, ISO 6502-3)
Džiūvimo laikas	Po 1h – nelimpa liečiant; po 2h – galima perdažyti
Įrankių valymas	Vandeniu, iš karto po panaudojimo
Sausujų dalelių kiekis	40%/57% (pagal tūrį/svorj)
Tankis	1,52kg/l
Atsparumas drėgnam valymui	1 klasė (EN13300, ISO11998)
Darbo įrankiai	Dažomi teptuku, voleliu, arba aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis - 0,017" - 0,021" arba 0,460 -0,530mm

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDAS

Dažai tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betono, gipso-kartono, plytų, tinko, tapetų, gruntuotų medienos plaušo plokščių ir kartono paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuvalykite šiltu vandeniu, stipriai užterštam paviršiui naudokite ploviklį. Plyšius ir nelygumus užglaistykite glaistu, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

Glaistytą arba anksčiau nedažytą paviršių nugruntuokite su Novel Essentials Professional Primer. Jei reikia, dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio).

Jei dažote ant anksčiau dažyto paviršiaus, nuvalykite senus atšokusius dažus bei sukibusius paviršiaus sluoksnius. Anksčiau aliejiniai arba alkidiniai dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes.

DAŽYMAS

Prieš dažymą, dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutinj sluoksnj dažykite neskiestais dažais.

Su voleliu, teptuku, arba purkštuvu padenkite sieną 1-2 sluoksniais dažų. Prieš dažant antrą sluoksnj, įsitikinkite, jog pirmasis yra išdžiūvęs. Didelius paviršius dažykite be pertrūkių. Dažus tepkite gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktu drėgnas, ir jį būtų lengviau išlyginti.

Dažant sienas, pirmiausia mažu voleliu nudažykite sunkiai pasiekiamas vietas. Jas nudažius, nedelsdami dažykite visą paviršių, tepdami iš apačios į viršų. Paskutinj potėpj voleliu darykite tolygiai per visą sienos aukštį. Lubas dažykite šviesos kritimo kryptimi.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 30 dienų nuo dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine. Valykite vandeniu, arba neutraliu valymo priemonės tirpalu.

DARBO SAUGA

Dažykite gerai vėdinamoje patalpoje. Venkti patekimo ant odos ar j akis. Prarlijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Laikytis vaikams neprieinamoje vietoje.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuoṭę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Sudėtyje esanti reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-isothiasolin-3-onas ir metilo 2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzisotiazolio-3 (2H) –onas, gali sukelti alerginę reakciją.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l (A/a subkategorija, 30 g/l).

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Sandariai uždarytoje pakuoṭėje galima laikyti 2 metus nuo pagaminimo datos.

Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape, arba novelcolors.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt

