

Titan


Vandeniniai medinių namų dažai

- ✓ Savaiminis dangos nusivalymas
- ✓ Švari danga ilgą laiką
- ✓ Atstumia drėgmę ir purvą
- ✓ Maksimali apsauga nuo UV spindulių
- ✓ Ilgalaikė spalvos blukimo ir blizgesio apsauga
- ✓ Apsauga nuo grybelio ir mitligės
- ✓ 15 metų kokybės garantija



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės	Titan - yra savaimine valoma ir lengvai dengiama fasado danga, užtikrinanti itin patvarius rezultatus, didelį spalvos blizgumą ir stabilumą. Specialiai sukurta šiauriniam klimatui, nauja unikali hibridinė poliuretano alkido ir akrilo dervų mišinys, todėl danga turi puikų lankstumą, minimalų vandens įgeriamumą ir maksimalią apsaugą nuo purvo ir pelėsių, net ir saulės neapšviečiamose vietovėse. Sudėtyje yra biocidų IPBC, OIT ir Diuron, kurie apsaugo nuo pelėsių ir dumblių atsiradimo.
Pritaikymas	Apdorojant paviršių sistemiškai (įmirkymas ar gruntavimas, tarp sluoksnius ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos veiksnių poveikio. Nauji ir dažyti pjautinės bei obliuotos medienos paviršiai lauke (mediniai fasadai ir pertvaros, tvoros, lentjuostės, ir pan.). Taip pat nugruntuoti metaliniai paviršiai (ir galvanizuoti), pluoštinio cemento plokštės, betoniniai paviršiai.
Riškis	Poliuretano alkido ir akrilo
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	45, pusiau blizgūs.
Išėiga (vienam sluoksniui)	4-8m ² /l - pjautinei medienai; 6-10 m ² /l - obliuotai ar anksčiau dažytai medienai.
Spalva	A ir C bazės. Galima suteikti spalvą pagal RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.
Darbo įrankiai	Dažomi teptuku, voleliu ar purkštuvu.
Džiūvimo laikas	Po 1 val. – nelimpa liečiant, po 2-4val. – galima perdažyti, visiškai išdžiūsta 24-48 val (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.
Įrankių valymas ir skiediklis	Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo užšalimo!
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.
Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį	Apie 34 %
Tankis	1,17 kg/l
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medinis paviršius turi būti sausas (ne didesnis kaip 18% drėgumo), švarus ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Stipriai užterštam paviršiui (dulkėms, riebalams ir suodžiams pašalinti) naudokite tam skirtą ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiui ir organiniams teršalams pašalinti naudokite tam skirtą valiklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus. Nedažytą medinį paviršių pirmiausia reikia 1–2 kartus įmirkyti apsauginiu medienos impregnantu „Grundolja Aqua“. Įmirksomasis impregnantas padeda apsaugoti paviršių nuo grybinių ydų (pvz., puvinio ir pamėlynavimo) ir kenkėjų. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų ir detalių galus. Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkyta mediena turi gerai išdžiūti (12–24 valandas). Paviršių nugruntuokite 1 gruntinių dažų „Utegrund Aqua“ sluoksniu. Gruntavimo dažai apsaugo nuo drėgmės skverbimosi į medieną ir užtikrina gerą apdailos dažų sukibimą su pagrindu. Medinį paviršių reikia įmirkyti ir nugruntuoti kuo ankstesniame darbų etape, kad neapsaugota mediena nebūtų veikiamą nepalankių oro sąlygų. Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozinium metalui gruntu „Metallprimer“.

Anksčiau dažytas paviršius:

Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinium popieriumi, karšto oro srautu arba infraraudonųjų spindulių lempa, cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute). Blizgiais dažais dažytus paviršius pašiuurkštinkite švitrinium popieriumi, po šlifavimo nuvalykite dulkes, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus. Seniau nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu gruntiniais dažais „Utegrund Aqua“. Vinis ir kabės iš juodojo metalo nugruntuokite antikorozinium gruntu „Metallprimer“.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Jei per artimiausias 4 valandas po dažymo gali pradėti lyti arba iškristi rasa, dažyti geriau nepradėti.

DAŽYMAS.

Dažai „Titan“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą juos gerai išmaišykite. Paviršių dažykite 2 dažų „Titan“ sluoksniais. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švairiu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Nugruntuotą metalinį paviršių, pluoštinio cemento plokštes ir betoninį paviršių dažykite 2 dažų Storm Uteakrylat sluoksniais. Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Nešvarų paviršių valykite švairiu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Paviršių rekomenduojama plauti šiltu vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkštu šepetiu arba kempine.

DARBO SAUGA.

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Sudėtyje yra: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130g/l(A/d subkategorija) 130g/l.

TRANSPORTAVIMAS.

Saugokite nuo užšalimo!

Daugiau informacijos apie produktą saugos duomenų lape.