

Dimension

Grindų dažai

- ✓ *Skirti vidutiniškai intensyviai eksploatuojamoms grindims*
- ✓ *Labai atsparūs drėgmei*
- ✓ *Elastinga plėvelė*
- ✓ *Suformuoja ilgaamžį paviršių*
- ✓ *Galima tonuoti įvairiais atspalviais*
- ✓ *Gerai sukimba su pagrindu*
- ✓ *Vidaus ir išorės darbams*
- ✓ *Neblunka ir negeltonuoja*



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Lengvai dažomi, gerai dengiantys ir sukimbantys uretano alkido grindų dažai vidaus patalpoms. Padengia paviršių elastinga, atsparia vidutinėms mechaninėms apkrovoms, įbrėžimams, klimato sąlygoms, vandeniui, smūgiams, šarmams, danga. Galima tonuoti įvairiais atspalviais. Dažai skirti mažai ir vidutiniškai eksploatuojamoms medinėms ir betoninėms grindims, liuoleumo dangai patalpose ir lauke. Atsparūs drėgmei, todėl tinka ir drėgnoms patalpoms (balkonai, garažai, vonios ir kt.). Taip pat gali būti naudojami gruntuotų metalinių paviršių viduje ir išorėje dažymui.



Pritaikymas

Uretano alkidas

Rišiklis

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)

80, blizgus.



Išeiga (vienam sluoksniui)

8-12 m²/l – lygiam paviršiui.



Spalva

Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės) RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.



Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Beorio purkštuvu antgalio dydis 0,009" - 0,013" arba 0,230 - 0,330 mm



Džiūvimo laikas

Po 4-6 val. – nelimpa liečiant, po 12-24 val. – galima perdažyti, po 72 val. pilnai sukietėja ir paviršių galima eksploatuoti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).



Įrankių valymas ir skiediklis

Vaitspiritas. Skiesti iki 10-50% dažų pagal tūrį, vaitspiritu. Atsparūs šalčiui.

Sandėliavimas

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

45 %

Tankis

1,10 kg/l.

Atsparumas drėgnam valymui

1 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5 mikronai; ISO 6504-3, 10000 ciklų

Atsparumas chemikalams

Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams ir silpnais tirpikliams (vaitspiritas).

Pakuotės

2,7 L; 9,0 L.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g.17, Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius: Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuplaukite šiltu vandeniu, Stipriai užterštam paviršiui naudokite valiklį, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Šviežiai išlietas betonas turi būti galutinai sukietėjęs (min. 1 savaitė). Santykinis betono drėgnumas turi būti mažiau nei 6-7%. Nuo sukietėjusio, sauso betoninio paviršiaus pašalinkite cementinius kljus, silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius, nuvalykite iki tvirto pagrindo. Smėliasaute ar plieniniu šepetiu nušlifaukite susiformavusį blizgų sluoksnį, pašalinkite dulkes. Medinis paviršius turi būti sausas, ne didesnis kaip 18% drėgnio. Betono ir medinių paviršių plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu mišiniu. Nuo metalo paviršiaus nuvalykite aliejų, rūdis ar purvą.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuvalykite senų dažų likučius, dulkes, rūdis ir purvą. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite valikliu, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Kad dažai geriau sukibtų su paviršiumi, senus, blizgius paviršius nušlifaukite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Atšokusius arba silpnai su paviršiumi sukibusius senus dažus pašalinkite mechaniškai Metalo paviršius nugaruntuokite antikorozinium „Värn“ gruntu. Medienos ir metalo paviršių nelygumus ir įtrūkimus užglaistykite glaistu, pašlifaukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Betono nelygumus užpildykite tinkamu betono mišiniu.

GRUNTAVIMAS.

Naujus betoninius paviršius nugaruntuokite „Dimension“ dažus atskiestus vaispiritu (30-50% tūrio). Naujus medinius paviršius nugaruntuokite „Dimension“ dažus atskiestus vaispiritu (20% tūrio). Naujus metalinius paviršius viduje ir išorėje nugaruntuokite antikorozinium „Värn“ gruntu.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Oro ir paviršiaus temperatūra lakuojant turi būti +10-+25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40-80 % (rekomenduojama 65 %). Napatartina dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.

DAŽYMAS.

Dažai „Dimension“ paruošti naudoti. Prieš naudojimą reikia kruopščiai išmaišyti. Paviršių denkite 2 neskiestų dažų „Dimension“ sluoksniais. Denkite voleliu, teptuku ar purkštuvu (atskiestus vaispiritu 10% tūrio). Medinių lentų grindis dažykite išilgai lentų. Dėti sunkesnius daiktus ir kloti kilimus ant grindų rekomenduojama tik praėjus 4–6 dienoms po dažymo.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Dažytą paviršių plaukite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) plovikliu. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių ploviklių ir kietų šepetčių.

DARBO SAUGA .



Atsargiai

Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME. Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).

TRANSPORTAVIMAS.

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g.17, Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt