

Galant

Lakas vidaus darbams

- ✓ *Silpno kvapo vandeninis medienos lakas*
- ✓ *Pusiau matinis, tonuojamas*
- ✓ *Išryškina natūralią medienos tekstūrą*
- ✓ *Plaunami, atsparūs drėgmei*
- ✓ *Gerai sukimba su paviršiumi*
- ✓ *Lengvai ir gerai dengia paviršių*



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Greitai džiūstantis, beveik bekvapis vandeninis lakas vidaus darbams. Nulakuotas paviršius tampa atsparus plovimui, vandeniui, riebalams ir buitiniams valikliams. Su UV spindulių filtru, kuris sumažina medienos tamsėjimą dėl saulės šviesos poveikio. Laką galima tonuoti.



Pritaikymas

Sienoms, luboms, karnizams, baldams, durims, lentjuostėms ir sijoms sausose patalpose lakuoti. Taip pat gali būti naudojamas kaip betoninių, cementinio tinko ir plytinių paviršių apsauginis lakas.

Rišiklis

Stireno akrilas


Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)

15 , pusiau matinis.



Išėiga (vienam sluoksniui)

8-12 m²/l – lygiam paviršiui.



Spalva

Bespalvis. Galima suteikti spalvą Coltex, Trox, RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.



Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvu antgalio dydis 0,013" - 0,015" arba 0,330 - 0,380 mm



Džiūvimo laikas

Po 0,5 val – nelimpa liečiant, po 12 val. – galima perdažyti, po 48val. paviršius sukietėja ir jį galima eksploatuoti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).



Įrankių valymas ir skiediklis

Vandeniui. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.



Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!



Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

31 %

Tankis

1,06 kg/l.

Atsparumas drėgnam valymui

2 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5-20 mikronai; ISO 6504-3, 5000 ciklų

Atsparumas chemikalams

Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams.

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius:

Lakuojamas paviršius turi būti neapdulkėjęs, švarus, neriebaluotas ir nevaškuotas. Stipriai užterštam paviršiui naudokite ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuo anksčiau lakuoto medinio paviršiaus pašalinkite atšokusį laką, paviršių lygiai nušlifaukite. Kad nulakuotas paviršius būtų tolygus, be matomų sandūrų, rekomenduojama nuo paviršiaus pašalinti visą seną laką. Kad lakas geriau sukibtų su paviršiumi, seną su pagrindu gerai sukibusį lako sluoksnį paširkštinkite švitrinio popieriumi. Mediniame paviršiuje esančius plyšius ir įtrūkius (ne tarpus tarp lentų!) užpildykite tinkamu glaistu, paskui užglaistytas vietas lygiai nušlifaukite. Prieš lakavimą nuo paviršiaus drėgna šluoste arba dulkių siurbliu pašalinkite dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Paviršius turi būti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 18%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo lakavimo ir paviršiaus džiūvimo metu gali susiformuoti nekokybiška lako plėvelė ir išryškėti sandūrų žymės. Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis lakuojamas teptuku.

Lakuokite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Prieš lakuojant kitą sluoksnį, rekomenduojama paviršių truputį pašlifuoti. Po šlifavimo nuvalykite nuo paviršiaus dulkes.

DAŽYMAS.

Lakas paruoštas naudoti, prieš naudojimą jį reikia kruopščiai išmaišyti. Jei reikia, pirmam sluoksniui laką galima atskiesti vandeniu (iki 10 %), galutinį sluoksnį lakuokite neskiestu laku. Lakuokite išilgai lentų, jei reikia, atlikite tarpinį šlifavimą. Lakuojant lakas yra pieno spalvos, tačiau išdžiūvęs tampa skaidrus.

Naujus medinius paviršius nulakuokite laku Galant 2–3 sluoksniais, anksčiau lakuotus – 1–2 sluoksniais.

Į tonuotą laką įpilkite 10 % vandens ir vieną kartą nulakuokite juo paviršių išilgai medienos plaušų. Lakuokite lentą po lentos, venkite sluoksnių persidengimo. Geriausia lakuoti teptuku. Paskui paviršių 1–2 sluoksniais nulakuokite bespalviu laku Galant. Dėmesio! Po kiekvieno tonuoto lako sluoksnio paviršiaus atspalvis tampa tamsesnis.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite lako likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste.

DARBO SAUGA .

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/e subkategorija, 130 g/l).

TRANSPORTAVIMAS.

Saugokite nuo užšalimo!