

Klassisk 30

Medienos aliejus

- ✓ *Sudėtyje yra linų sėmenų aliejaus*
- ✓ *Išryškina natūralų medienos grožį*
- ✓ *Gerai įsigeria į medieną nepalikdama plėvelės*
- ✓ *Apsaugo medieną nuo drėgmės ir purvo*
- ✓ *Apsaugo medieną nuo grybinių ydų, pamėlinavimo*
- ✓ *Sumažina medienos skilimą*



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Klassisk 30 yra skaidrus bespalvis aliejus pagamintas iš linų sėmenų aliejaus, kuris gerai įsiskverbia į medieną. Dėl oro temperatūros pokyčių medienos pluoštas brinksta ir traukiasi, todėl mediena suskyla. Mediena, gerai apdorota aliejumi, neabsorbuoja vandens ir jį atstumia, drėgmės kiekis yra nekintantis, todėl mediena žymiai mažiau skilinėja. Aliejavimo tikslas yra medienos poras užpildyti aliejumi, kad nebepatektų vanduo. Į sudėtį įeinantys biocidai DCOIT saugo paviršių nuo grybelių ir pelėsių formavimosi. Klassisk 30 nesukuria plėvelės ant paviršiaus. Aliejaus perteklius, likęs ant medienos paviršiaus, turi būti nuvalytas. Medienos tekstūra išlieka matoma.

Pritaikymas

Naujai ir anksčiau apsaugine alyva padengtai visų tipų medienai (obliuotai ir pjautiniai), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai, sodo baldams, pertvaroms, medinėms panelėms, lentoms ir kitiems lauke ir viduje esantiems paviršiams alyvuoti. Alkydinės ir linų sėmenų aliejus



Rišiklis

Išėiga (vienam sluoksniui)

4-7 m² /l - pjautinei medienai; 7-12 m² /l - obliuotai.



Spalva

Bespalvis.

Darbo įrankiai

Denkite teptuku, audiniu arba kempine.



Džiūvimo laikas

Po 4-6 val. – nelimpa liečiant, po 12-24 val. – galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).



Įrankių valymas ir skiediklis

Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas

Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

30 %

Tankis

0,85 kg/l.

Pakuotės

1L;3L;10L

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@novelcolorls.lt; www.novelcolorls.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medienos paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepetėliu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu, paskui perplaukite paviršių švairiu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius. Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu, perplaukite švairiu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgumo. Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

Anksčiau dažytas paviršius: Seniau alyva dengto paviršiaus, kad alyva geriau įsigertų į medieną, šiurkščiu šepetėliu pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį. Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepetėliu, švitriniu popieriumi), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną alyva.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomend. +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, alyva gali blogai įsigerti į paviršių. Venkite alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.

ALYVAVIMAS.

Gaminys yra paruoštas naudoti. Prieš pradėdami paviršių alyvuoti, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršių, kai alyvuojama teptuku. Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta. Alyvuojant kietą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmam sluoksniui alyvą galima atskiesti vaitspiritu (10-20% tūrio), galutinį sluoksnį alyvuokite neskiesta alyva. Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai reikia apdoroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį. Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei. Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.

ĮRANKIŲ VALYMAS. Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu. Savaiminio užsidegimo pavojus! Likučius, užterštas atliekas ir alyva suteptus audinius reikia sudėti į ugniai atsparų indą su vandeniu ir vėliau sunaikinti.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetėliu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švairiu vandeniu.

DARBO SAUGA .



Atsargiai

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. Stengtis neįkvėpti garų.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME, 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <700 g/l (A/f subkategorija, 700 g/l). **TRANSPORTAVIMAS.** Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@novelcolorls.lt; www.novelcolorls.lt