

# Klenod 40

## Dažai baldams

- ✓ *Suformuoja ilgaamžę ir smūgiams atsparią dangą*
- ✓ *Plaunami, atsparūs drėgmei*
- ✓ *Gerai sukimba su paviršiumi*
- ✓ *Atsparūs cheminėms medžiagoms*
- ✓ *Lengvai ir gerai dengia paviršių*
- ✓ *Idealiai tinka medienos paviršiams*
- ✓ *Švaru išliks ilgą laiką*
- ✓ *Neblunka ir negeltonuoja*



### TECHNINĖ INFORMACIJA

#### Gaminio savybės

Dažai Klenod yra vandens pagrindu, beveik bekvapiai. Suformuoja elegantišką, atsparią smūgiams ir drėgnam plovimui dangą. Atsparūs kasdieniniam dėvėjimuisi ir švaru išlieka ilgą laiką. Lengvai dengiami, gerai sukimba su paviršiumi. Nudažytą paviršių paprasta prižiūrėti. Gaminami trųjų blizgesių –15(matiniai), 40(pusiau blizgūs) ir 70(blizgūs). Tinka vidaus darbams, naujiems ar anksčiau dažytiems baldams, durims, dailylentėms, langams, pertvaroms, palangėms, medžio plaušo plokščių ir kitiems mediniams paviršiams. Taip pat tinka sienoms dažnai valomose patalpose, pvz., vonios kambariuose, virtuvėse, koridoriuose. Poliuretaniinė ir akrilinė derva 40, pusiau blizgūs.

#### Pritaikymas



#### Rišiklis Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)



#### Išėja (vienam sluoksniui)

6-10 m<sup>2</sup>/l – lygiam paviršiui.



#### Spalva

Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus.



#### Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015” arba 0,330 - 0,380 mm



#### Džiūvimo laikas

Po 2 val. – nelimpa liečiant, po 12 val. – galima perdažyti, po 3 d. paviršius sukietėja ir jį galima eksploatuoti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).



#### Įrankių valymas ir skiediklis

Vandeniui. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.



#### Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!



#### Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.

#### Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

40 %

#### Tankis

1,2 kg/l.

#### Atsparumas drėgnam valymui

1 klasė, ISO 11998, 200 ciklų, 5 mikronai; ISO 6504-3, 10000 ciklų

#### Atsparumas chemikalams

Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams.

#### Pakuotės

0,45L; 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. [info@novelcolors.lt](mailto:info@novelcolors.lt); [www.novelcolors.lt](http://www.novelcolors.lt)

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

**Nedažytas paviršius:** Pagrindas turi būti sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Stipriai užterštam paviršiui naudokite ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Medinius paviršius gruntuokite „Mästar“ Grund gruntu, metalinius paviršius, pašalinus rūdis, gruntuokite antikorozinium „Värn“ gruntu.

**Anksčiau dažytas paviršius:** Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau dažais dažytą paviršių pašiuirkštinkite švitrinium popieriumi iki matiškumo. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifluokite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Seniau dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugaruntuokite vienu dažų „Mästar Grund“ gruntu sluoksniu. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. Metalinius paviršius, pašalinus rūdis, gruntuokite antikorozinium „Värn“ gruntu.

#### DAŽYMO SĄLYGOS.

Paviršius turi būti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 20%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nepatartina dažyti paviršiaus, kai jis apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Esant aukštesnei nei leidžiama paviršiaus temperatūrai dažai gali per greitai išdžiūti ir dėl to pasiskirstyti netolygiai, ant paviršiaus gali likti teptuko žymių. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja.

#### DAŽYMAS.

Dažai „Klenod 40“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.

#### ĮRANKIŲ VALYMAS.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

#### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepėčiu ar drėgna šluoste.

#### DARBO SAUGA .

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.

#### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).

#### TRANSPORTAVIMAS.

Saugokite nuo užšalimo!

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. [info@novelcolors.lt](mailto:info@novelcolors.lt); [www.novelcolors.lt](http://www.novelcolors.lt)