

Mästar Grund

Gruntiniai vandeniniai dažai medienai

- ✓ Gerai sukimba su paviršiumi
- ✓ Lengvai ir gerai dengia
- ✓ Gerai išsilieja
- ✓ Tinka medienos paviršiams



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Mästar Grund yra tiksotropiniai gruntiniai vandeniniai dažai. Pasižymintys geru dengiamumu, sukibimu su paviršiumi ir geru išsiliejimu. Tinka vidaus darbams, naujiems ar anksčiau dažytiems durų, baldų, pertvarų, palangių, medžio plaušo plokščių, kartono ir kt. medienos paviršiams.

Pritaikymas



Rišiklis


Akrilas

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)

Matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui)

6- 8 m²/l – lygiam paviršiui.



Spalva

Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A bazė)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.



Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015” arba 0,330 - 0,380 mm



Džiūvimo laikas

Po 1- 2 val. – nelimpa liečiant, po 8- 12 val. – galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).



Įrankių valymas ir skiediklis

Vandeniui. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.



Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!



Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

40 %

Tankis

1,2 kg/l.

Pakuotės

1 L; 3 L;

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Medinius paviršius gruntuokite Mästar Grund gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Senus atsokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniiais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių paširkštinkite švitriniumi popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifukite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Alkidiniais arba aliejiniiais dažais dažytą paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nuguntuokite vienu gruntinių dažų Mästar Grund sluoksniu. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Paviršius turi būti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 20%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

DAŽYMAS.

Gruntiniai dažai Mästar Grund yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

DARBO SAUGA .

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).

TRANSPORTAVIMAS.

Saugokite nuo užšalimo!