

Oljebeis V

Lauko medienos lazūra

- ✓ Sudaro pusiau matinį paviršių
- ✓ Įvairiems mediniams paviršiams lauke
- ✓ Išryškina natūralią medienos tekstūrą
- ✓ Apsaugo medieną nuo drėgmės ir UV poveikio
- ✓ Apsaugo nuo grybelio ir miltligės atsiradimo
- ✓ Gerai dengia ir greitai džiūsta



TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Oljebeis V paruošta naudoti medinių paviršių apsaugos priemonė. Gaminio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų IPBC, OIT ir Diurone neleidžiančių plisti pelėsiams ir dumbliams, ir veiksmingai saugo paviršių nuo atmosferos poveikio, atstumia vandenį. Išryškina natūralią medienos tekstūrą. Rekomenduojama naudoti kartu su apsauginiu medienos Grund I Klassisk gruntu.

Pritaikymas

Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, stoginėms, apkalams, rąstiniams paviršiams, durims, langams, tvoroms, medienos masyvo konstrukcijoms ir kt. Obliuotos ar pjautinės medienos paviršiams lauke ir viduje. Tinka termiškai apdorotai medienai.



Rišiklis

Alkidas/akrilas

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)

20 , pusiau matiniai.



Išėiga (vienam sluoksniui)

5-8m² /l - pjautai medienai; 7-12 m² /l - obliuotai medienai ir rąstams.



Spalva

Priemonę galima spalvinti pagal Trox, Coltex ir kt. skaidrių medienos spalvynus. Gamyklinės spalvos: oregono, riešutmedžio, raudonmedžio, polisanderio. Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvinta priemonė. Galutinė spalva išryškėja tik paviršiui nudžiūvus ir labai priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo.



Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu .



Džiūvimo laikas

Po 6 val. – nelimpa liečiant, po 12val. – galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.



Įrankių valymas ir skiediklis

Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!



Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 3 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį

Apie 22-25 %

Tankis

1,01 kg/l

Pakuotės

0,9L; 2,7L;9L.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 29, Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt www.novelcolors.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnė kaip 18% drėgnumo. Nuvalykite dulkes, purvą ir kitus nešvarumus. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite plovikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Apipelijusius, grybelio pažeistus plotus nuplaukite valikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Šviežią medieną kuo anksčiau nugaruntuokite Grund I Klassisk Grundolja gruntu. Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki išotinimo. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepečiu. Nuplaukite paviršių plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugaruntuokite Grund I Klassisk Grundolja. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki išotinimo. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

DAŽYMO SĄLYGOS.

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui gaminyje gali blogai įsigerti į paviršių. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Atidžiai apdorokite medinių lentų galus žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.

DAŽYMAS.

Prieš naudojimą „Oljebeis V“ labai gerai išmaišykite, nuolat pamaišykite darbo metu. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia. Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku. Denkite 2 sluoksnius teptuku ar voleliu medienos rašto kryptimi. Anksčiau „Oljebeis V“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio. Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį.

ĮRANKIŲ VALYMAS.

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.

Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

DARBO SAUGA .

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.

Sudėtyje yra 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 5-CHLORO-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130g/l(A/f subkategorija) 130g/l.

TRANSPORTAVIMAS.

Saugokite nuo užšalimo!

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000, fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 29, Vilnius, tel. +370 5 2461586, el. p. info@novelcolors.lt www.novelcolors.lt